

Alpina

Einlassgrund

Универсальная акриловая грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ из продуктовой группы материалов Alpina.



Краткий обзор

Размеры упаковки:

2,5 ; 5; 10 л

Назначение:

Грунтовка под окраску дисперсионными красками для внутренних и наружных работ. Для укрепления оснований и выравнивания впитывающей способности крупнопористых, впитывающих и имеющих незначительную осыпь песка штукатурок и минеральных поверхностей.

Свойства:

- Хорошая проникающая способность
- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится
- Усиливает сцепляемость последующих слоев краски

Пригодные подложки:

- Минеральные подложки
- известково-цементные штукатурки
 - гипсовые штукатурки
 - силикатный кирпич
 - керамический кирпич
 - бетон

Цветовые тона/ Колеровка:

Прозрачная

Степень глянца:

Шелковисто-матовая после высыхания

Инструмент/ Температура:

Грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты промыть водой сразу после применения.

Время высыхания:

ри температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% примерно через 2 часа высыхает на поверхности и устойчива к дождю, примерно через 5 часов готова к последующей обработке. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Примерно 7 м² /л (около 150 мл/м²) на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Разбавление:

В зависимости от впитывающей способности нанести неразбавленным 1-2 раза. В случае необходимости и на основаниях с высокой впитывающей способностью разбавить до 10% водой. При грунтовании не допускать образования глянца на основании после высыхания.

Пригодные подложки и их подготовка

Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

Новый штукатурки не обрабатывать 2 – 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалами Alpina Einlassgrund. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Dura-grund.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью песка очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабо впитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом CapaGrund.

Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалами Alpina Einlassgrund.

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить материалами Alpina Einlassgrund.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалами Alpina Einlassgrund.

Поверхности с высоломи:

Не пригодна для применения на поверхностях с высоломи.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты зашпатлевать материалом Caparol Fassaden-Feinspachtel. Крупные дефекты до 20 мм отремонтировать материалом Capalith-Fassadenspachtel P. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалами Alpina Einlassgrund.

Alpina

Einlassgrund

Дополнительные информации:

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки. Европейские нормы содержания летучих органических веществ (ЛОВ) для продуктов данной категории A/h: 50 г/л (2007г.) / 30 г/л (2010г.). Данный продукт содержит менее 7 г/л ЛОВ.

Указания по безопасности:

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не вдыхать «туман» при распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Для получения более подробной информации см. [таблицу по безопасности](#).

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке минимум 2 года.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № A-D010R по состоянию на октябрь 2008 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая брошюра утрачивают свою силу.