

# Sylitol 111 Konzentrat

Средство для грунтовки и разбавления, для наружных и внутренних работ.



## Описание продукта

Область применения	Для укрепления минеральных оснований и выравнивания сильно или неравномерно впитывающих поверхностей, а также для разбавления фасадных красок Sylitol, фасадных штукатурок Sylitol, красок Sylitol для внутренних работ и финишных покрытий Capatect-SI. Не подходит для красок на силикатной основе. Для Sylitol-NQG применяйте концентрат Sylitol-NQG.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ водоразбавляемый;</li> <li>■ хорошая глубина проникновения;</li> <li>■ концентрирован;</li> <li>■ без растворителей.</li> </ul>
Связующее	Жидкое калиевое стекло с органическими стабилизаторами согласно стандарту DIN 18 363 абзац 2.4.1.
Упаковка	2,5 л, 10 л
Цвет	Прозрачный.
Хранение	В прохладном месте, но не подверженном воздействию заморозков. Вскрытые упаковки следует хранить хорошо закрытыми. Материал хранить только в пластиковой таре. Стабильность при хранении ок. 12 месяцев.
Технические параметры	■ Плотность: припл. 1,1 г/см <sup>3</sup>

## Применение

Подходящие подложки	Основания должны обладать несущей способностью, не иметь загрязнений, разделяющих субстанций и быть сухими.
Подготовка подложки	Вид подготовки основания зависит от имеющегося основания и его свойств. Эта операция описывается в материалах Sylitol, применяемых в последующем, или в разделе по Capatect-SI-Finish. Учитывайте соответствующую действующую техническую информацию.
Структура покрытия	Для использования в качестве разбавителя учитывайте данные, содержащиеся в соответствующей технической информации, разбавляемого материала Sylitol, или Capatect-SI-Finish. Для использования в качестве грунтового средства или средства для блокировки преждевременного и быстрого высыхания («сгорания») последующего слоя, раствор, состоящий из 2 частей концентрата Sylitol и 1 части воды, наносится на основание, до полной его пропитки, методом «сырое по сырому». Нанесение осуществляется втиранием щёткой или кистью.



	<p><b>Меры по защите смежных поверхностей:</b> Следует тщательно защитить поверхности, смежные с окрашиваемой, в частности, такие как лаковые покрытия, клинкер, натуральный камень, металл и натуральную или покрытую лазурью древесину. Брызги следует сразу же смыть чистой водой. При сильном ветре подмости следует укрыть тентом.</p>
Расход	<p>В зависимости от впитывающей способности и структуры основания - прибл. 100–350 мл/м<sup>2</sup> (разбавленное водой в соотношении 2 : 1).</p> <p>Точный расход определяется путем пробного нанесения.</p>
Условия применения	<p><b>Нижний температурный предел при обработке:</b> Температура воздуха и основания должна быть порядка +8 °С.</p>
Сушка/время сушки	<p>При 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 12 часов поверхность высыхает и готова к последующей обработке. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.</p>
Чистка инструментов	<p>Рабочие устройства и инструмент после применения сразу промыть водой, при необходимости использовать моющие средства. Во время перерывов в работе инструменты следует погрузить в грунтовку/краску или в воду.</p>
Замечание	<p>Не производить обработку под прямым солнечным излучением, дождем, чрезвычайно высокой влажности воздуха (сырости, образующейся при конденсации тумана) или сильным ветре.</p> <p>При необходимости следует укрыть подмости сетчатым тентом. Проявлять осторожность при опасности заморозков. Неподходящими в качестве оснований для нанесения являются лакокрасочные покрытия, основания с высолами, полимерные материалы и древесина. Не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды. На поверхностях с малым уклоном проследить за тем, чтобы был обеспечен безупречный сток воды.</p> <p><b>Совместимость с другими лакокрасочными материалами:</b> Совместим только с продуктами на основе силикатных дисперсий. Концентрат Sylitol 111 нельзя смешивать с другими материалами.</p>

## Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	<p>Хранить в местах, недоступных для детей. Защищать глаза и кожу от попадания брызг краски.</p> <p>При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом.</p> <p>Не допускать попадания в канализацию, водоемы и в почву.</p>
Утилизация	<p>Во вторичную переработку сдавать только пустую бочкотару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала могут быть утилизированы как засохшие краски или как бытовой мусор.</p>
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	<p>Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 1 г/л ЛОС.</p>
Код продуктов ЛКМ	<p>M-SK01</p>
Декларация состава	<p>Жидкое калиевое стекло, дисперсия на основе акриловой смолы, вода, добавки.</p>
Техническая консультация	<p>В данном печатном издании не рассматриваются все виды оснований, применяемые на практике, и их обработка. При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию, обратитесь за консультациями в компанию Saragol или к сотрудникам службы сбыта. Компания Saragol будет рада предоставить консультацию по конкретным условиям объекта.</p>
Центр обслуживания	<p>Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».</p>

## Техническая информация G191R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de