

## **ЭКСПЕРТ Клей ПВА Универсальный - клей для склеивания изделий из древесины, ткани, картона, бумаги**

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

**ЭКСПЕРТ Клей ПВА Универсальный** – Предназначен для бытового применения и наклеивания обоев. Возможно применение в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой. Наносится на поверхности:

- минеральные
- бетонные
- кирпичные
- керамические
- деревянные
- ДСП и ДВП
- обои

### **СВОЙСТВА**

Клей ПВА Универсальный ЭКСПЕРТ обладает лучшей адгезией и большей прочностью, чем клей ПВА Строительный. Обеспечивает хорошую фиксацию приклеиваемых элементов. Клей улучшает адгезионные свойства строительных смесей и увеличивает их пластичность. Для ответственных столярных работ или склеивания конструкций, эксплуатируемых под нагрузкой, рекомендуется **клей ПВА Столярный ЭКСПЕРТ**.

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли и жировых загрязнений.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Клей ПВА Универсальный ЭКСПЕРТ наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, валика или тампона. Склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать. При столярных работах рекомендуется увеличить количество наносимого клея ПВА Универсальный ЭКСПЕРТ и поместить склеиваемые детали под пресс на 24 часа. Не применять при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.

### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**

При склеивании бумаг или картона – 1 час. При наклеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов при нормальной влажности и комнатной температуре 6-12 часов. У столярных изделий время сушки 24-48 часов.

### **РАСХОД**

Расход клея при сплошном нанесении 80-200 г на кв.м. в зависимости от свойств поверхности.

### **СОСТАВ**

Поливинилацетатная дисперсия, пластификатор, специальные добавки, вода.

### **РАСТВОРИТЕЛЬ**

Не до конца схватившийся клей отмыть теплой водой с мылом. При полном высыхании можно применить **сольвент искипидар**.

### **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Хранить в сухом, прохладном месте при температуре от 0°C до +30°C. При наличии маркировки «Морозостойкая рецептура», допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до – 30°C. Размораживать только при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

### **СРОК ГОДНОСТИ**

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

### **УТИЛИЗАЦИЯ**

Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При проведении работ, а также после их окончания, проветривать помещение. Клей не токсичен. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в пищеварительный тракт – обратиться к врачу. Беречь от детей!