Alpina Грунтовка против плесени

Основа для качественной покраски кухни и ванной



- Защита против плесени
- Экономит расход краски
- Для здорового микроклимата
- Соответствует СТБ 1263-2001

прозрачная

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

1,0л

Степень глянца:

шелковисто-матовая, необходимо избегать образование глянцевого слоя (блестящей поверхности) при грунтовании

Назначение:

готовая к применению грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ по минеральным основаниям с дополнительным действием против плесени и грибков. Применение грунтовки позволяет заметно снизить расход краски и достигнуть безупречного результата окраски. Идеальна для здоровых условий проживания в помещениях с высокой влажностью.

Способ нанесения / Инструмент:

перед использованием тщательно перемешать. Наносить кистью или щеткой, втирая материал в поверхность. **Нельзя распылять грунтовку.** Начинать работу снизу вверх для предотвращения подтёков. Допускается наносить материал валиком и затем тщательно втереть кистью. При необходимости (для сильно впитывающих подложек) наносить грунтовку в 2 прохода "мокрое-по-мокрому".

Свойства:

− глубоко проникает
– снижает вероятность образования плесени и грибков
− водоразбавляемая
− экологически чистая
– легко наносится
– улучшает сцепление и срок службы покраски
– уменьшает расход финишного покрытия

Время высыхания / Температура применения:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхностный слой высыхает прим. через 2 часа; через 4-6 ч можно окрашивать. При более низких температурах и более высокой относительной влажности время может увеличиться. Запрещается грунтовать при температуре менее +5 °C (окружающего воздуха и подложки).

Подходящие типы оснований:

Минеральные подложки
− известково-цементные штукатурки
− силикатный кирпич
− керамический кирпич
− бетон
- гипсовые основания, гипсокартон
- старые покрытия с хорошей несущей способностью
− дисперсионные матовые штукатурки и краски

Расход:

1 литр хватает приблизительно на 6-7 м² (ок. 150 мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход сильно зависит от состояния подложки и определяется пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:
В зависимости от впитываемости нанести 1 или 2 слоя грунтовки **Alpina Грунтовка против плесени** без разбавления. При необходимости / очень высокой впитываемости разбавить 10% водой. На гипсовых основаниях разбавление до 1:1 (1 часть грунтовки + 1 часть воды по объёму).

Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы.
Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/h): 30 г/л. Данный продукт содержит макс. 7 г/л ЛОС. Данный продукт попадает под действие норматива ЕС №528/2012 и содержит действующее биоцидное вещество: октил-изотиазолинон (CAS No.26530-20-1).

Цветовые тона/ Колеровка:

прозрачная после высыхания на подложке
продукт не подлежит колеровке

Дополнительная информация: www.alpina-farben.by

Alpina Грунтовка против плесени

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих сцеплению (например: жиров, масел, смол и.т.п.).

Известково-цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка против плесени**. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка против плесени** два раза (мокрое по мокрому), предварительно разбавив грунтовку на 10% чистой водой.

Гипсовые и дисперсионнеые шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать продуктом **Alpina Грунтовка против плесени**, разбавленной в соотношении 1:1 водой (1 часть грунтовки - 1 части воды по объёму).

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Нанести **Alpina Грунтовка против плесени** разбавленной до 10% (по объёму) воды.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с достаточной несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать. Финишное покрытие выполнить краской **Alpina Кухня и Ванная.** Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской **Alpina Грунтовка против Плесени** разбавленной максимум 5 % воды.

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом **Alpina Грунтовка против плесени.**

Плесень, грибок, никотин, жир, копоть, разводы воды

Поверхности с плесенью и грибкоми очистить механическим способом влажной щеткой, шабером или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить продуктом Alpina **Грунтовка против плесени**. Финишное покрытие выполнить краской **Alpina Кухня и Ванная.** Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Нанести специальную изолирующую краску на основе органического растворителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) при внутренних работах зашпатлевать **Alpina EXPERT Feinspachtel Finish** . Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка против плесени.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно проконсультироваться у врача и показать упаковку или этикетку, так как возможно нарушение деятельности флоры кишечника. Не допускать попадания остатков краски в канализацию/водоемы или в грунт.
При нанесении и высыхании грунтовки обеспечить хорошую вентиляцию. Во время работы с продуктом не разрешается есть, пить и курить. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой. Сразу после применения помыть инструменты водой и мылом. Наносить только кистью или валиком.

Утилизация отходов:

Утилизация: неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта можно утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°С.
Гарантийный срок : в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Техническая информация № A-D014_R_BY по состоянию на апрель 2017 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте www.alpina-farben.by

КОНТАКТ

Иностранное унитарное предприятие «Диском», 224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 96 79, e-mail: info@alpina-farben.by