Alpina Трендовая интерьерная

Матовая износостойкая интерьерная краска с расширенными возможностями колеровки.





ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

База 1: 2,5 л; 10 л
База 3: 2,35л; 4,7л; 9,4л (после колеровки 2,5л, 5л, 10л)

Степень глянца:

матовая

Назначение:

матовая водно-дисперсионная краска для внутренних работ с огромным выбором оттенков. Краска отличается высокой укрывистостью, стойкостью к истиранию и широкой палитрой цветов для компьютерной колеровки.Для стен жилых и офисных помещений.

Способ нанесения / Инструмент:

Краска наносится валиком или кистью.
Перед использованием материал необходимо перемешать.
Если продукт заколерован- пробным нанесением убедиться в соответствии колерованой краски требуемому цвету. Нанести краску в 2 слоя.
Время высыхания между 1-м и 2-м слоем краски: 8 час.

При окраске потолков краску следует раскатывать по направлению падения света.

База 3: в случаях нанесения краски в насыщенных ярких оттенках (База 3) на контрастные, цветные, темные подложки рекомендуется использовать краску в Базе 1 для 1-го слоя, предварительно отколеровав ее в менее насыщенный цвет, приближенный к оттенку финишного покрытия в Базе 3.

Свойства:

- Водоразбавляемая
- Экологически чистая, без растворителей
- Легко наносится валиком или краскопультом
– Высокая износостойкость и укрывистость
– Высокопаропроницаемая

Подходящие типы оснований:

Минеральные подложки
- известково-цементные штукатурки
- гипсовые штукатурки
- силикатный кирпич
- керамический кирпич
- бетон

Старые покрытия с хорошей несущей способностью
- дисперсионные матовые шпатлевки, штукатурки и краски
- структурные обои

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 75м² (ок. 130-140мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая,
База 3: прозрачная
База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix, а также вручную колорантами Alpina Kolorant или Alpina Tint. Для насыщенных оттенков необходимо использовать базу 3 заколерованную с помощью системы Alpina ColorMix. База 3 используется только после колерования машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix.

Структура покрытия / Разбавление:

Необходимость предварительного грунтования определяется типом подложки (см. раздел подготовка подложки)
Грунтовочное покрытие:
Alpina Трендовая Интерьерная разбавленной максимум 10% (по объёму) воды.
Финишное покрытие:
неразбавленной Alpina Трендовая Интерьерная, в случае необходимости разбавить максимум 5% воды.

Время высыхания / Температура применения:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% материал высыхает на поверхности через 4-6 часов, полное высыхание длится 2-3 дня. .
При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. A/a) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.

Дополнительные информации: www.alpina-farben.by

Alpina Трендовая Интерьерная

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить подложку от загрязнений водой или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и.т.п.).

Известкого-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка два раза (мокрое по мокрому). Для грунтования можно также использовать грунтовку Alpina Грунтовка против Плесени.

Гипсовые и дисперсионнеые шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После каждой шлифовки прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка (разбавленной водой 1:1). или Грунтовка Специальная Интерьерная, разбавленная в соотношении 1:2 водой (1 часть грунтовки - 2 части воды по объёму).

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить.На слабо впитывающие или гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом **Alpina Трендовая интерьерная** разбавленной водой до 5% объема. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Alpina Грунтовка.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской **Alpina Трендовая интерьерная** разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать адгезионной грунтовкой **Alpina EXPERT Putz-Kontakt.**

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:
Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом **Alpina Грунтовка**.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды

Поверхности с плесенью и грибкоми очистить влажной щеткой, шабером или скребком. Для грунтования подложки необходимо использовать грунтовку **Alpina Грунтовка против плесени.** Окраску поверхности выполнить краской **Alpina Кухня и Ванная.** При наличии разводов от никотина, воды, жирных пятен и копоти- отмыть подложку жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Использовать специальную изолирующую краску на основе органического растворителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпатлевкой **Alpina EXPERT Feinspachtel Finish**. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом **Alpina Грунтовка.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°С.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Техническая информация № A-D071_R по состоянию на апрель 2017 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.

КОНТАКТ

Иностранное унитарное предприятие «Диском», 224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 96 79, e-mail: info@alpina-farben.by