Alpina Стильная интерьерная

Для индивидуального и модного дизайна

Матовая износостойкая интерьерная краска с расширенными возможностями колеровки.





ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

База 1: 0,9л; 2,5л; 5л; 10л
База 3: 0,85л; 4,7л (после колеровки 0,9л; 5л)

Степень глянца:

матовая

Назначение:

матовая водно-дисперсионная краска для внутренних работ с огромным выбором оттенков. Краска отличается высокой укрывистостью, стойкостью к умеренным нагрузкам и истиранию и широкой палитрой цветов для компьютерной колеровки. Прекрасно сохраняет фактуру рельефных обоев. Для потолков и стен жилых и офисных помещений.

Способ нанесения / Инструмент:

Краска наносится валиком или кистью.
Перед использованием материал необходимо перемешать.
Если продукт заколерован- пробным нанесением убедиться в соответствии колерованой краски требуемому цвету. Нанести краску в 2 слоя.
Время высыхания между 1-м и 2-м слоем краски: 4 час.

При окраске потолков краску следует раскатывать по направлению падения света.

База 3: в случаях нанесения краски в насыщенных ярких оттенках (База 3) на контрастные, цветные, темные подложки рекомендуется использовать краску в Базе 1 для 1-го слоя, предварительно отколеровав ее в менее насыщенный цвет, приближенный к оттенку финишного покрытия в Базе 3.

Свойства:

− Водоразбавляемая
− Экологически чистая, без растворителей
− Легко наносится валиком или краскопультом
– Высокая укрывистость при низком расходе
– Высокопаропроницаемая
– Огромный выбор оттенков

Подходящие типы оснований:

Минеральные подложки
− известково-цементные штукатурки
− гипсовые штукатурки
− силикатный кирпич
− керамический кирпич
− бетон
Старые покрытия с хорошей несущей способностью
− дисперсионные матовые шпатлевки, штукатурки и краски
− структурные обои

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 62м² в два слоя (ок. 110мл/м² на первый слой) на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая,
База 3: прозрачная
База 1 применяется как белая краска или заколерованная машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix, а также вручную специальными колорантами для ручной колеровки. Для насыщенных оттенков необходимо использовать базу 3, заколерованную с помощью системы Alpina ColorMix.
База 3 используется только после колерования машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix.

Структура покрытия / Разбавление:

Необходимость предварительного грунтования
определяется типом подложки (см. раздел подготовка подложки)
Грунтовочное покрытие:
Alpina Стильная Интерьерная разбавленной максимум 5% (по объёму) воды.
Финишное покрытие:
материал Alpina Стильная Интерьерная наносить без разбавления (только для 1-го слоя допускается разбавить максимум 5% воды).

Время высыхания / Температура применения:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% материал высыхает на поверхности через 4-6 часов, полное высыхание длится 2-3 дня. .
При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится. Наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C.

Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. A/a) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Дополнительные информации: www.alpina-farben.by

Alpina Стильная Интерьерная

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить подложку от загрязнений водой или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и.т.п.).

Известкого-цементные штукатурки:

Новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT) согласно рекомендаций по их применению. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT) два раза (мокрое по мокрому).

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После каждой шлифовки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT) согласно рекомендаций по их применению.

Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить.На слабо впитывающие или гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом **Alpina Стильная интерьерная** разбавленной водой до 5% объема. Нормальные или сильно впитывающие основания прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT) согласно рекомендаций по их применению.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской **Alpina Стильная интерьерная** разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать адгезионной грунтовкой Alpina (Alpina EXPERT).

Покрытия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить грунтовками Alpina (Alpina EXPERT) согласно рекомендаций по их применению.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды

Поверхности с плесенью и грибкоми очистить влажной щеткой, шабером или скребком. Для грунтования подложки необходимо использовать специализированные грунтовки **против плесени.** Окраску поверхности выполнить краской **Alpina Кухня и Ванная.** При наличии разводов от никотина, воды, жирных пятен и копоти- отмыть подложку жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Использовать специальную изолирующую краску на основе органического растворителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) выровнять шпатлевкой **Alpina EXPERT Feinspachtel Finish**. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать грунтовками Alpina (Alpina EXPERT) согласно рекомендаций по их применению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Рекомендации по эксплуатации поверхности:

Окончательную твердость покрытие набирает в течение 3-4 недель, до этого момента с поверхностью нужно обращаться бережно. Если ремонтные работы не завершены, то ранее окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой от пыли, грязи, брызг и пр. загрязнений. Первичную очистку окрашенных стен рекомендуется проводить сухой мягкой тканью для удаления пыли. Готовое покрытие можно очищать водным раствором неабразивных моющих средств с помощью мягкой ветоши типа микрофибра через 3-4 недели после покраски. После очистки поверхность необходимо протереть микрофиброй, смоченной чистой водой. Вследствие механического воздействия (трение, очистка) возможно изменение блеска покрытия («эффект письма»), что не является дефектом. Наличие «эффекта письма» не сказывается на прочностных характеристиках готового покрытия.

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°С.
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация по состоянию на август 2025 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.

КОНТАКТ
ООО "Диском", 224704, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, вблизи деревни Шебрин
тел.: +375 162 301370 ; e-mail: info@alpina-farben.by